

TAPIFLEX EXCELLENCE 65

ACCZENT EXCELLENCE 80

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	Tapiflex Excellence 65 (role)	Tapiflex Tiles 65	Accent Excellence 80 (role)	Accent Unik (role) <i>Loose Lay Offer</i>
Typ podlahové krytiny	ISO 11638 / EN 651	Heterogenní akustický vinyl	Heterogenní akustický vinyl	-	-
Obsah pojiva	ISO 10582	-	-	Heterogenní kompaktní vinyl	Heterogenní kompaktní vinyl
CE Certifikace	EN 14041	Ano	Ano	Typ I	Typ I
Klasifikace	ISO 10874 - EN 685	34	34	34-43	32
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Tapiflex Excellence 65 (role)	Tapiflex Tiles 65	Accent Excellence 80 (role)	Accent Unik (role) <i>Loose Lay Offer</i>
Povrchová úprava		TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™
Celková tloušťka	ISO 24346 - EN 428	3.05 mm	3.45 mm	2.00 mm	2.10 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 - EN 429	0.65 mm	0.65 mm	0.80 mm	0.80 mm
Celková hmotnost	SO 23997 - EN 430	2 850 g/m ²	3 410 g/m ²	3 100 g/m ²	3 140 g/m ²
Balení	ISO 24344 - EN 426 (role)	cca. 23 b m x 200 cm	-	cca. 23 b m x 200 cm	cca. 23 b m x 200 cm
	ISO 24342 - EN 427 čtverce (kartony)	-	50 x 50 cm - 20 čtverců/karton = 5.00 m ²	-	-
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Tapiflex Excellence 65 (role)	Tapiflex Tiles 65	Accent Excellence 80 (role)	Accent Unik (role) <i>Loose Lay Offer</i>
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.10%	< 0.10%	< 0.10%	< 0.10%
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _f s1 na cementovém podkladu A2 _f C _f s1 na dřevotřískové desce ≥ 19mm	B _f s1 na cementovém podkladu A2 _f C _f s1 na dřevotřískové desce ≥ 19mm	B _f s1 na cementovém podkladu A2 _f B _f s1 na dřevotřískové desce ≥ 19mm	B _f s1 volně položený na A2 _f or A1 _f podkladu s hustotou ≥ 1200 kg/m ³ (na betonu) B _f s1 volně položený na dřevěném podkladu s hustotou ≥ 470 kg/m ³
Zvlnění po zahřátí	ISO 23999 - EN 434	≤ 8 mm	≤ 2 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Zbytkový otlak	ISO 24343-1 - EN 433	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.08 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.12 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.10 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.03 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.03 mm
Kročejový útlum	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	ΔL _w 19 dB	ΔL _w 19 dB	ΔL _w 3 dB	ΔL _w 4 dB
Redukce kročejového hluku	NF S31-074	L _{n,e,w} < 65 dB - Třída A	L _{n,e,w} < 65 dB - Třída A	L _{n,e,w} < 85 dB - Třída C	L _{n,e,w} < 75 dB - Třída B
Židle s pojízdnými kolečky	ISO 4918 - EN 425	bez poškození	bez poškození	bez poškození	bez poškození
Nohy nábytku	EN 424	bez poškození	bez poškození	bez poškození	bez poškození
Sklon ke vzniku stat. elektřiny	EN 1815 EN 1081	< 2 kV na betonu R1 > 10 ⁹ Ω	< 2 kV na betonu R1 > 10 ⁹ Ω	< 2 kV na betonu R1 > 10 ⁹ Ω	< 2 kV na betonu R1 > 10 ⁹ Ω
Celkové VOC emise	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Tepelný odpor	EN 12667	0.04 m ² K/W vhodné	0.04 m ² K/W vhodné	0.02 m ² K/W vhodné	0.02 m ² K/W vhodné
Podlahové topení					
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6/8	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost	ISO 26987 - EN 423	vysoká odolnost	vysoká odolnost	vysoká odolnost	vysoká odolnost
Hygiena		nepodporuje šíření infekce	nepodporuje šíření infekce	nepodporuje šíření infekce	nepodporuje šíření infekce
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 dřevodekory ≥ 0,3	R9 ≥ 0,3	R9/R10 dřevodekory ≥ 0,3	R9/R10 dřevodekory ≥ 0,3
Počet barev		117	10	117	6

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (10/14). *Nezávazné - pouze informativní charakter

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

0120-096-DOP-2014-05
http://professionals.tarkett.com
Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer,
F-08203 Sedan Cedex

0120-040-DOP-2014-05
http://professionals.tarkett.com
Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer,
F-08203 Sedan Cedex

0120-004-DOP-2013-04
http://professionals.tarkett.com
Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer,
F-08203 Sedan Cedex

0120-044-DOP-2013-04
http://professionals.tarkett.com
Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer,
F-08203 Sedan Cedex

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040

EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 **Czech Republic:** – org. slozka – Tel. +420-271 001 600 **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +421 248 291 317 **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21

ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310